

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Грунтовка ВД-АК «Holzlack» концентрат

Разведение в соотношении

1 объемная часть концентрата к 3 объемным частям воды.

*Для выравнивания впитывающей способности поверхности,
уменьшения расхода лака, краски, эмали и увеличения срока службы
покрытия*

ТУ ВУ 193203101.003-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для грунтования деревянных поверхностей и конструкций (окон, дверей, панелей, мебели, в том числе садовой, паркета, пола и др.) перед окраской, эксплуатируемых на открытом воздухе и внутри помещений. Глубоко проникая в поры, грунтовка не образует лакового покрытия, обеспечивает высокую адгезию лака, краски, эмали к древесине, препятствует потемнению дерева, позволяет существенно снизить расход финишного покрытия, увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия.

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, вода, коалесцент, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА КОНЦЕНТРАТА ГРУНТОВКИ: концентрат грунтовки ВД-АК тщательно перемешать и развести в соотношении 1 объемная часть концентрата к 3 объемным частям питьевой или дистиллированной воды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: грунтовка наносится на ранее неокрашенные поверхности. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жира, грязи. При необходимости промыть мыльным раствором, затем чистой водой и высушить.

НАНЕСЕНИЕ методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 1 слой.

РАСХОД приготовленной грунтовки на однослойное покрытие не более 120 г/м². Расход зависит от состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ грунтовки при температуре (20±2)°С – 1 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания грунтовки инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Грунтовка пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.