

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Грунтовка ВД-АК-01 готовая к применению

*Для выравнивания впитывающей способности поверхности,
уменьшения расхода краски и увеличения срока службы покрытия*

ТУ ВУ 193203101.001-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: грунтовка ВД-АК-01 предназначена для выравнивания впитывающей способности минеральных поверхностей (штукатурка, бетон, кирпич, шифер, железобетон, гипс, гипсокартон, газосиликатные блоки и др.) перед проведением окрасочных работ, укладкой облицовочной плитки, декоративной штукатурки; грунтования полов перед укладкой бетонной стяжки, самовыравнивающихся и наливных полов; оклейкой обоями; обработки деревянных поверхностей (двери, оконные рамы и др.) перед нанесением водно-дисперсионных красок.

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, вода, коалесцент, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ: грунтовка ВД-АК-01 готовая к применению, не требует разведения, перед применением перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, мыла, клея, ранее не окрашенной или очищенной от старых отслаивающихся покрытий.

Обработку свежего бетона и свежей штукатурки проводить не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания.

НАНЕСЕНИЕ: Методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 1 слой.

РАСХОД: расход грунтовки на однослойное покрытие не более 120 г/м². Расход зависит от состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, шероховатости поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: сушка грунтовки при температуре (20±2)°С – 1 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания грунтовки инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Грунтовка пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органоразбавляемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.