

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Грунтовка ВД-АК-016 Бетонконтакт

TU BY 193203101.001-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: грунтовка ВД-АК-016 предназначена для увеличения адгезии обрабатываемой поверхности перед нанесением штукатурок и шпатлевок, армирующих и клеящих составов (в том числе для укладки керамической плитки); для нанесения на поверхности по старым прочно держащимся лакокрасочным покрытиям или минеральным штукатуркам; для грунтования различных видов керамической плитки, гипсокартона, бетона, железобетона, кирпича, грунтования полов перед укладкой бетонной стяжки, самовыравнивающихся и наливных полов.

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, вода, минеральный наполнитель, диспергатор, коалесцент, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ: перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10 %.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, мыла, клея, высолов, ржавчины, меловых, известковых, непрочно держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект меления.

Обработку свежего бетона и свежей штукатурки проводить не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания.

НАНЕСЕНИЕ: Методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 1 слой.

РАСХОД: расход грунтовки на однослойное покрытие 300-700 г/м². Расход зависит от состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, шероховатости поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: сушка грунтовки при температуре (20±2)°С – 2 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания грунтовки инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Грунтовка пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.