ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Грунтовка ВД-АК «Metallschutz»
ТУ BY 193203101.002-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: грунтовка предназначена для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, металлических конструкций различного назначения, эксплуатируемых в слабоагрессивных средах, в том числе строительных; для обработки металлоконструкций автомобильного и железнодорожного транспорта (грузовые вагоны всех типов, контейнеры, ходовые части подвижного состава), под последующую окраску их пентафталевыми, глифталевыми, меламиноформальдегидными эмалями, масляными и водно-дисперсионными красками, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии крупногабаритных металлических конструкций на период монтажа и хранения.

СОСТАВ: дисперсия синтетических полимеров, антикоррозионные пигменты и наполнители, вода, специальные добавки

ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ: перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить питьевой или дистиллированной водой (не более 5% от массы).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: металлические поверхности тщательно очистить от загрязнений, рыхлой ржавчины и окалины, обезжирить водным раствором моющего средства, промыть водой и хорошо высушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния, удалить образовавшуюся от шлифовки пыль, обезжирить и высушить. Желательно предварительно обработать поверхность преобразователем ржавчины «Metallschutz» и в течение не более суток нанести на поверхность покрытие.

НАНЕСЕНИЕ: методами распыления, валиком, кистью в 1 слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре (20±2)°С – 1 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч.

РАСХОД грунтовки на однослойное покрытие 80-120 г/м^2. Расход зависит от методов нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания грунтовки инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- в плотно закрытой таре;
- хранят и транспортируют при температуре от 5ºС до 30ºС;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5ºС.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органоразбавляемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.