ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Грунтовка концентрат «Universal» водно-дисперсионная

Разведение в соотношении

1 объемная часть концентрата к 7 объемным частям воды.

Для выравнивания впитывающей способности, уменьшения расхода лака, краски, эмали и увеличения срока службы финишного покрытия

ТУ BY 193203101.004-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: Грунтовка предназначена для выравнивания впитывающей способности минеральных поверхностей перед проведением окрасочных работ, укладкой облицовочной плитки, декоративной, гипсовой штукатурки; грунтования ДВП, ОСБ, МДФ, ГВЛ, ДСП, полов перед укладкой бетонной стяжки, самовыравнивающихся и наливных полов, оклейкой обоями, стеклообоями; обработки деревянных поверхностей; обработки оцинкованных, стеклянных, керамических оснований, натурального камня перед нанесением водно-дисперсионных красок.

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, вода, коалесцент, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА КОНЦЕНТРАТА ГРУНТОВКИ: концентрат грунтовки «Universal» тщательно перемешать и развести в соотношении 1 объемная часть концентрата к 3 объемным частям питьевой или дистиллированной воды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, мыла, клея, ранее не окрашенной или очищенной от старых отслаивающихся покрытий.

Обработку свежего бетона и свежей штукатурки проводить не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания.

НАНЕСЕНИЕ: Методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 1 слой.

РАСХОД: расход разведенного концентрата грунтовки на однослойное покрытие не более 120 г/м^2. Расход зависит от состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, шероховатости поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: сушка грунтовки при температуре (20±2)°С – 1 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания грунтовки инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Концентрат грунтовки пожаровзрывобезопасен.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органоразбавляемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.