

**ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»**  
**Краска интерьерная ВД-АК-203 фактурная**  
*(непигментированная бесцветная база)*

Устойчива к моющим и дезинфицирующим растворам,  
рекомендуется для использования в помещениях больницы, поликлиник, школ,  
детских садов и др. учреждений гражданского пользования.

**ТУ ВУ 193203101.001-2021**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** краска предназначена для внутренней отделки стен и потолков в жилых и административных помещениях с умеренной влажностью (спальни, гостиные, холлы, коридоры, офисные помещения и др.) по бетонным, кирпичным, гипсовым, оштукатуренным, шпатлеванным, гипсокартонным, ДВП, ОСБ, ДСП, фанеры, обоям и другим пористым поверхностям (кроме полов).

**СОСТАВ:** дисперсия стирол-акриловая или акриловая, наполнители, вода, диспергатор, коалесцент, загуститель, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

**ПОДГОТОВКА КРАСКИ:** краска ВД-АК-203 является непигментированной бесцветной базой, требующей введения до 10% от массы краски пасты пигментной ВД-АК или краски пигментной ВД-АК-107 производства «Фарбе малер» для получения красок насыщенных тонов. После каждого введения пасты краска тщательно перемешивается до однородной системы. При необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10 %, отфильтровать через несколько слоев марли.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, мыла, клея, старых отслаивающихся покрытий; твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, промыть мыльным раствором, затем чистой водой. Для выравнивания впитывающей способности, уменьшения расхода краски и увеличения срока службы покрытия поверхность нужно обработать грунтовкой ВД-АК-01, ВД-АК-03 или разведенным концентратом грунтовки ВД-АК-0113. Окраску свежего бетона и свежей штукатурки проводить не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания.

**НАНЕСЕНИЕ:** Фактурная краска наносится равномерно краскораспылителем при помощи компрессора, специальными фактурными валиками или шпателем.

**РАСХОД:** Расход краски фактурной в зависимости от размера и количества наполнителя от 700 до 2700 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от цвета краски, состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, шероховатости поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** краски при температуре (20±2)°С – 1 ч. Каждый новый слой наносить через 2-4 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Окрашенные поверхности можно мыть водой не ранее чем через 7 суток.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:** по окончании окрасочных работ до высыхания краски инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

**УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:** закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:**

- в плотно закрытой таре; в местах недоступных для детей;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Краска пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ** – 12 месяцев с даты изготовления.