

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Краска фасадная ВД-АК-104 силикатная разл. цветов

ТУ ВУ 193203101.001-2021

обладает повышенной адгезией, защитными свойствами в условиях агрессивной городской и промышленной среды, препятствует образованию и росту мха, плесени и других грибов, гнили, синевы.

НАЗНАЧЕНИЕ: краска предназначена для внутренней и наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным основаниям, для старых и свежоштукатуренных (со временем выдержки до 3 дней) поверхностей (силикатные, известковые, известково-цементные, цементные, цементно-известковые штукатурки), для поверхностей из силикатного кирпича, минеральных теплоизоляционных штукатурок, натурального камня и др.

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, калийное стекло, пигменты цветные, наполнители, вода, диспергатор, коалесцент, загуститель, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ: перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10 %, отфильтровать через несколько слоев марли.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, мыла, клея, старых отслаивающихся покрытий; твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, промыть мыльным раствором, затем чистой водой. Для выравнивания впитывающей способности, уменьшения расхода краски и увеличения срока службы покрытия поверхность нужно обработать грунтовкой ВД-АК-01, ВД-АК-03 или разведенным концентратом грунтовки ВД-АК-0113.

Окраску свежего бетона и свежей штукатурки проводить не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания.

НАНЕСЕНИЕ: Методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 1-2 слоя.

РАСХОД: расход краски на однослойное покрытие 180-250 г/м². Расход зависит от цвета краски, состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, шероховатости поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ краски при температуре (20±2)°С – 1 ч. Каждый новый слой наносить через 2-4 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Окрашенные поверхности можно мыть водой не ранее чем через 7 суток.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания краски инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре; в местах недоступных для детей;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов;

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Краска пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.