

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Краска фасадная ВД-АК-101 фактурная различных цветов

ТУ ВУ 193203101.001-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: краска предназначена для внутренней и наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, кирпичным, гипсовым, оштукатуренным, шпатлеванным, гипсокартонным, деревянным, ДВП, ОСБ, ДСП, фанеры, предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, обоям и другим пористым поверхностям (кроме полов).

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, пигменты цветные, наполнители, крупнодисперсный наполнитель, вода, диспергатор, загуститель, коалесцент, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ: перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10 %.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, мыла, клея, старых отслаивающихся покрытий; твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, промыть мыльным раствором, затем чистой водой. Для выравнивания впитывающей способности, уменьшения расхода краски и увеличения срока службы покрытия поверхность нужно обработать грунтовкой ВД-АК-01, ВД-АК-03 или разведенным концентратом грунтовки ВД-АК-0113. Окраску свежего бетона и свежей штукатурки проводить не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания.

НАНЕСЕНИЕ: Фактурная краска наносится равномерно краскораспылителем при помощи компрессора, специальными фактурными валиками или шпателем.

РАСХОД: Расход краски фактурной в зависимости от размера и количества наполнителя от 700 до 2700 г/м². Расход зависит от цвета краски, состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, шероховатости поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ краски при температуре (20±2)°С – 1 ч. Каждый новый слой наносить через 2-4 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Окрашенные поверхности можно мыть водой не ранее чем через 7 суток.

Окрасочные работы проводить при температуре от 5°С до 30°С в нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, снега, сильного ветра, тумана). При солнечной погоде фасад затенить, чтобы предотвратить неравномерное высыхание краски, которое может привести к разнооттеночности покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания краски инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Краска пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.