

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»
Краска фасадная ВД-АК-103
(непигментированная бесцветная база)
ТУ ВУ 193203101.001-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: краска предназначена для внутренней и наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, кирпичным, гипсовым, оштукатуренным, шпатлеванным, гипсокартонным, деревянным, ДВП, ОСБ, ДСП, фанеры, предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, обоям и другим пористым поверхностям (кроме полов).

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, наполнители, вода, диспергатор, коалесцент, загуститель, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Краска ВД-АК-103 является непигментированной бесцветной базой, требующей введения до 10% от массы краски пасты пигментной ВД-АК или краски пигментной ВД-АК-107 производства «Фарбе малер» для получения красок насыщенных тонов. После каждого введения пасты краска тщательно перемешивается до однородной системы. перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10 %, отфильтровать через несколько слоев марли.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, мыла, клея, старых отслаивающихся покрытий; твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, промыть мыльным раствором, затем чистой водой. Для выравнивания впитывающей способности, уменьшения расхода краски и увеличения срока службы покрытия поверхность нужно обработать грунтовкой ВД-АК-01, ВД-АК-03 или разведенным концентратом грунтовки ВД-АК-0113. Окраску свежего бетона и свежей штукатурки проводить не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания.

НАНЕСЕНИЕ: Методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 1-2 слоя.

РАСХОД: расход краски на однослойное покрытие 180-250 г/м². Расход зависит от состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, шероховатости поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ краски при температуре (20±2)°С – 1 ч. Каждый новый слой наносить через 2-4 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Окрашенные поверхности можно мыть водой не ранее чем через 7 суток.

Окрасочные работы проводить при температуре от 5°С до 30°С в нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, снега, сильного ветра, тумана). При солнечной погоде фасад затенить, чтобы предотвратить неравномерное высыхание краски, которое может привести к разнооттеночности покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания краски инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Краска пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.