

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Лак ВД-АК «Holzlack» для паркета акриловый

ТУ ВУ 193203101.003-2021

препятствуют потемнению дерева, отличаются высокой стойкостью к образованию царапин и истиранию, высокой твердостью.

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски паркета и деревянных полов в квартирах, загородных домах, офисах, школах, спортивных залах и других учреждениях гражданского пользования в помещениях с небольшой нагрузкой.

СОСТАВ: дисперсия акриловая, вода, коалесцент, загуститель, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА ЛАКА: перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10 %.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, ровной, отшлифованной. Поверхность загрунтовать грунтовкой ВД-АК «Holzlack», через 1 ч после высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Нанести 2-3 слоя лака кистью, валиком или краскораспылителем при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже плюс 10°C. Для получения более гладкого покрытия перед нанесением каждого последующего слоя лака поверхность следует слегка отшлифовать. В процессе работы лак периодически помешивать. Время сушки между слоями не менее 1 ч. Через 24 ч по покрытию можно ходить. Полную устойчивость к физическому воздействию покрытие приобретает через 7 суток после лакирования. При нанесении лаков для паркета на поверхности, ранее обработанные другими составами, рекомендуется пробное окрашивание.

Перед обработкой экзотических и незнакомых пород древесины необходимо провести пробное окрашивание, так как у некоторых видов древесины грунтовка и лак могут вызвать сильное изменение цвета.

НАНЕСЕНИЕ методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 2-3 тонких ровных слоя вдоль волокон древесины.

РАСХОД лака на двухслойное покрытие не более 250 г/м². Расход зависит от состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ лака при температуре (20±2)°C – 1 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Окрашенные поверхности можно мыть водой не ранее чем через 7 суток.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания лака инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 30°C;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Лак пожаровзрывобезопасен.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°C.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.