

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Лак «Universal» водно-дисперсионный

*Для придания блеска, влагостойкости и др. защитных функций
окрашиваемой или ранее окрашенной поверхности*

ТУ ВУ 193203101.004-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: Лак предназначен для наружных и внутренних работ для придания блеска, влагостойкости и др. защитных функций окрашиваемой или ранее окрашенной минеральной поверхности, деревянным, стеклянным, керамическим, металлическим, оцинкованным поверхностям, изделиям из натурального камня. С целью получения спецэффектов покрытия в лак можно вводить специальные добавки («золото», «серебро», «перламутр» и др.), после высыхания покрыть лаком без добавок.

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, вода, коалесцент, загуститель, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА ЛАКА: лак перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 5%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, мыла, клея, ранее не окрашенной или равномерно окрашенной. Для выравнивания впитывающей способности, уменьшения расхода лака и увеличения срока службы покрытия поверхность нужно обработать грунтовкой «Universal» или разведенным концентратом грунтовки «Universal».

Обработку свежего бетона и свежей штукатурки проводить не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания.

НАНЕСЕНИЕ: Методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 1 слой.

РАСХОД: расход лака на однослойное покрытие не более 180 г/м². Расход зависит от состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, шероховатости поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: сушка лака при температуре (20±2)°C – 1 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания лака инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 30°C;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Лак пожаровзрывобезопасен.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°C.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.