

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Лак ВД-АК «Metallschutz» ТУ ВУ 193203101.002-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: лак предназначен для наружных и внутренних работ для защиты и придания блеска изделиям из черных и цветных металлов и их сплавам. Для придания спецэффектов покрытия в лак можно вводить специальные добавки («золото», «серебро», «перламутр» и др.), после высыхания покрыть лаком без добавок.

СОСТАВ: дисперсия синтетических полимеров, вода, специальные добавки.

ПОДГОТОВКА ЛАКА: перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить питьевой или дистиллированной водой (не более 5% от массы).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: металлические поверхности тщательно очистить от загрязнений, рыхлой ржавчины и окалины, обезжирить водным раствором моющего средства, промыть водой и хорошо высушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния, удалить образовавшуюся от шлифовки пыль, обезжирить и высушить. Желательно предварительно обработать поверхность преобразователем ржавчины «Metallschutz» и в течение не более суток нанести на поверхность покрытие.

НАНЕСЕНИЕ: методами распыления, валиком, кистью в 1 слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ – 1 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч.

РАСХОД лака на однослойное покрытие 80-120 г/м². Расход зависит от методов нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания лака инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- в плотно закрытой таре;
- хранят и транспортируют при температуре от 5°C до 30°C;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Лак пожаровзрывобезопасен.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°C.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.