



НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТРОЙТЕХНОРМ»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, тел. +375 (17) 317 64 65, факс: +375 (17) 363 61 21

Центр испытаний строительной продукции
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13,
тел. +375 (17) 236-54-07, 13@stn.by

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Центра испытаний
строительной продукции
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ»


В.Н.Полешук
«30» сентября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13(4)-303/22 от «30» сентября 2022 г.
(на 3 страницах в 2 экземплярах)

Экз. № 2

Наименование материала (изделия): **краска интерьерная ВД-АК 204 «FARBE MALER»
моющаяся ТУ ВУ 1936203101.001-2021**

Изготовитель: **ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь**

Заявитель на проведение испытаний: **ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь, договор
от 17.06.2022 № 3569-13/22**

Адрес: **222410, Минская область, Вилейский р-н, п. Партизанский, ул. Ломоносова, д. 10**

Место проведения испытаний: **Центр испытаний строительной продукции**

ТНПА на методы испытаний: **ГОСТ 9.403-80**

Сведения об образцах: **согласно акту отбора образцов**

Отбор образцов для испытаний провели: **представители ООО «Фарба Малер»**

Акт отбора образцов: **от «01» августа 2021 г.**

Дата получения образцов: **03.08.2022 (рег. №90.2/22)**

Даты проведения испытаний: **с 04.08.2022 по 15.09.2022**

1 ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	ТНПА, устанавливающий метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	2	3	4
1	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкости при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$	ГОСТ 9.403–80 (метод А)	

2 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Учетный номер	Документ о прохождении метрологической аттестации (поверки), срок действия
1	2	3	4
1	Прибор измерительный ПИ-002/1	13-402	Свидетельство о госповерке №1-0299819-5022 РУП "БелГИМ", с 14.04.2022 до 13.04.2023
2	Весы лабораторные электронные, Sartorius LP1200S	13-107	Свидетельство о калибровке ВУ-01 № 0002882-4722 РУП «БелГИМ», с 28.01.2022 до 28.01.2023

Условия проведения испытаний: - температура окружающего воздуха $(20 \div 22) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха $(50 \div 55) \%$



3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 3

Наименование объекта испытаний (показатели, технические требования)	ТНПА, устанавливающий метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение показателя для образцов	
		Частное	Среднее (результатирующее)
1	2	3	4
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкости, при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$:	ГОСТ 9.403-80 (метод А)	По истечении 5 минут выдержки внешний вид покрытия без изменений	
- 6 %-ный раствор перекиси водорода		По истечении 80 минут выдержки внешний вид покрытия без изменений	
- 3 %-ный раствор «Санит Оксид»		По истечении 24 часов выдержки наблюдается незначительное изменение цвета. После 30 суток выдержки наблюдается ярко выраженное изменение цвета	
- 2 %-ный раствор «Гексадекон»		По истечении 10 суток выдержки внешний вид покрытия без изменений	
- 4 %-ный раствор «Айсидез»		По истечении 1 часа выдержки наблюдается незначительное изменение цвета. После 14 суток выдержки наблюдается ярко выраженное изменение цвета	
- 5 %-ный раствор «Полидез»		По истечении 10 суток выдержки внешний вид покрытия без изменений	
- 2 %-ный раствор «Триакид»			

Испытания провел:
И.о. начальника НИО
композиционных материалов


О.В. Белегова

Заключение о результатах испытаний

Образцы краски интерьерной ВД-АК 204 «FARBE MALER» моющейся ТУ ВУ 193203101.001-2021, производства ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь, испытаны согласно программе проведения испытаний. Результаты испытаний представлены в таблице 3.

Протокол проверил и выдал заключение:
И.о. начальника НИО
композиционных материалов


О.В. Белегова

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Данный протокол оформлен и направлен:

- Центр испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» – 1 экз.;
- ООО «Фарбе Малер» – 1 экз.

Тиражирование протокола (полное или частичное) возможно только с разрешения начальника ЦИСП РУП «СТРОЙТЕХНОРМ».

