

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Эмаль ВД-АК «Holzlack»

ТУ ВУ 193203101.003-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: эмаль предназначена для отделки деревянных оконных рам, подоконников, дверей, наличников, мебели, потолков, стен, элементов интерьера и других поверхностей с высокими эксплуатационными нагрузками, эксплуатируемых внутри помещения и под навесом.

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, вода, пигменты, коалесцент, загуститель, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ: перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10 %.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жира, грязи, непрочно держащихся покрытий; твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Промыть мыльным раствором, затем чистой водой.

Рекомендуется предварительно обработать поверхность грунтовкой ВД-АК «Holzlack».

НАНЕСЕНИЕ методами распыления, валиком, кистью на подготовленную поверхность в 1-2 тонких ровных слоя вдоль волокон древесины.

РАСХОД эмали на двухслойное покрытие не более 250 г/м². Расход зависит от состояния, подготовки и впитывающей способности поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя при температуре (20±2)°С – 1 ч. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Окрашенные поверхности можно мыть водой не ранее чем через 7 суток.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания эмали инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°С до 30°С;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Эмаль пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.