

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»

Эмаль ВД-АК «Metallschutz» различных цветов

ТУ ВУ 193203101.002-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: эмаль предназначена для антикоррозионной защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного металла (строительных металлоконструкций; железобетонных изделий и конструкций, труб и трубопроводов, деталей машин и механизмов, радиаторов центрального отопления, гаражей, заборов, оград, садовой и дачной мебели и др.), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, обладают высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, кислотно-щелочным осадкам, ультрафиолетовому излучению и средствам бытовой химии.

СОСТАВ: дисперсия синтетических полимеров, антикоррозионные пигменты и наполнители, вода, специальные добавки

ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ: перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить питьевой или дистиллированной водой (не более 5% от массы).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: металлические поверхности тщательно очистить от загрязнений, рыхлой ржавчины и окалины, обезжирить водным раствором моющего средства, промыть водой и хорошо высушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния, удалить образовавшуюся от шлифовки пыль, обезжирить и высушить. Желательно предварительно обработать поверхность преобразователем ржавчины «Metallschutz» и в течение не более суток нанести на поверхность покрытие.

НАНЕСЕНИЕ: методами распыления, валиком, кистью в 2 слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ – 1 ч. Последующий слой наносится не ранее, чем через 2 часа. При более низких температурах или высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч.

РАСХОД эмали на двухслойное покрытие 200-250 г/м². Расход зависит от методов нанесения, квалификации маляра и других факторов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания эмали инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- в плотно закрытой таре;
- хранят и транспортируют при температуре от 5°C до 30°C;
- вдали от пищевых продуктов;
- в местах недоступных для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эмаль пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°C.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.