МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙТЕХНОРМ»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, тел. +375 (17) 317 64 65, факс: +375 (17) 363 61 21

Центр испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» аккредитован Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Аттестат аккредитации № BY/112 1.0494
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13,
тел. +375 (17) 236-54-07, 13@stn.by

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Центра испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ»
_____ В.Н.Полещук
«17» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13(4)-263/22 от «17» августа 2022 г.
(на 6 страницах в 3 экземплярах)

Экз. № 2

Наименование материала (изделия) и ТНПА на продукцию: **Краска фасадная ВД-АК-101, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021; краска фасадная ВД-АК-102 фактурная, белая, ТУ BY 193203101.001-2021; краска фасадная ВД-АК-104 силикатная, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021; краска фасадная ВД-АК-105 силиконовая, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021; краска фасадная ВД-АК-106 для крыш и цоколя, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021; краска «Universal» водно-дисперсионная, цвет, ТУ BY 193203101.004-2021**

Изготовитель: **ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь**

Заявитель на проведение испытаний: **ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь, договор от 17.06.2022 № 3569-13/22**

Адрес: **222410, Республика Беларусь, Минская обл., Вилейский р-н, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10**

Место проведения испытаний: **Центр испытаний строительной продукции**

ТНПА на методы испытаний: **ГОСТ 28574-2014, ГОСТ 21903-76, ГОСТ 9.403-80, СТБ 1197-2008, СТБ 1263-2001**

Сведения об образцах: **согласно акту отбора образцов**

Отбор образцов для испытаний провели: **представители органа по сертификации строительных материалов и изделий РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» и ООО «Фарбе Малер»**

Акт отбора образцов: **от «03» июня 2022 г №б/н**

Дата получения образцов: **28.06.2022 (рег. № 73.1/22 – №73.6/22)**

Даты проведения испытаний: **28.06.2022-17.08.2022**

1 ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	ТНПА, устанавливающий метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	2	3	4
1	Адгезия покрытия к основанию	СТБ 1197-2008, п.5.16 ГОСТ 28574-2014	
2	Коэффициент паропроницаемости покрытия	СТБ 1197-2008, п.5.12, СТБ 1263-2001, п.8.11	
3	Морозостойкость покрытия	СТБ 1197-2008, п.5.17, СТБ 1263-2001, п.8.10	
4	Условная светостойкость покрытия	СТБ 1197-2008, п.5.14, ГОСТ 21903-76, метод 2	
5	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)℃	СТБ 1197-2008, п.5.13, ГОСТ 9.403-80, метод А	

2 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Учетный номер	Документ о прохождении метрологической аттестации (поверки), срок действия
1	2	3	4
1	Прибор измерительный ПИ-002/1	13-403	Свидетельство о поверке №1- МН0537915-5021 РУП "БелГИМ", с 07.09.2021 до 07.09.2022
2	Штангенциркуль, ШЦ-300	13-24	Свидетельство о калибровке BY 01 № 12082-41 РУП "БелГИМ", с 13.11.2021 до 13.11.2022
3	Измеритель адгезии ПСО-5 МГ4 С	13-386	Свидетельство о госповерке № 1-0277457-4722 РУП "БелГИМ", с 08.04.2022 до 07.04.2023
4	Камера климатическая СМ-30/100-250ТВХ	13-442	Свидетельство о калибровке № 89 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси, с 15.09.2021 до 15.09.2024
5	Весы лабораторные электронные, Sartorius LP1200S	13-107	Свидетельство о калибровке BY 01 № 0002882-4722 РУП "БелГИМ", с 28.01.2022 до 28.01.2023
6	Напольная температурная камера, TC-GU-408	13-275	Свидетельство о калибровке №199 НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ, с 13.09.2019 до 13.09.2022
7	Климатическая испытательная камера, KRK 3823/16	13-133	Свидетельство о калибровке № 88 НИИ ПБ и ЧС МЧС, с 15.09.2021 до 15.09.2023 Протокол ГП "НПЦГ" от 08.09.2021 № 0115/8838/07-01

Для документов

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
8	Лабораторный спектрофотометр X-RiteColor Master	13-209	Свидетельство о калибровке BY 01 № 1879-50 РУП "БелГИМ", с 13.09.2019 до13.09.2023 Клеймо № 045791
9	Хладотермостат воздушный ХТ-3/70-2	13-134	Свидетельство о калибровке № 97 НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ, с 09.09.2021 до 09.09.2024
10	Секундомер электронный, Интеграл С-01	13-383	Свидетельство о госповерке №1-МН0528791-4321 РУП "БелГИМ", с 23.12.2021 до 22.12.2022

Условия проведения испытаний: - температура окружающего воздуха (20±5) °С;
- относительная влажность воздуха (65±5) %

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 3

Наименование объекта испытаний (показатели, единица измерения)	ТНПА, устанавливающий требования к продукции	Нормированное значение	Фактическое значение показателя для образцов					Вывод о соответствии требованиям ТНПА
			частное				среднее (результирующее)	
1	2	3	4				5	6
Краска фасадная ВД-АК-101, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021								
1. Адгезия покрытия к основанию, МПа	СТБ 1197-2008, п.4.6, табл.1	не менее 1,0	2,5 А	2,4 А	2,6 А		**2,5 А**	**Соотв.**
2. Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м·ч·Па)		не менее 0,005	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	**0,028**	**Соотв.**
3. Морозостойкость покрытия, циклы		не менее 50	50	50	50		**50**	**Соотв.**
			Трещины, шелушения, вздутия, изменения цвета отсутствуют					
- прочность сцепления покрытия с основанием после 50 циклов, МПа (изменение показателя, %)		-	2,2 А	2,1 А	2,2 А		**2,2 А (12,0)**	-
4. Условная светостойкость покрытия, %		не более 5	0,22	0,22	0,22		**0,22**	**Соотв.**
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч		не менее 24	24	24			**24**	**Соотв.**
			Внешний вид без изменений					
Краска фасадная ВД-АК-102 фактурная, белая, ТУ BY 193203101.001-2021								
1. Адгезия покрытия к основанию, МПа	СТБ 1197-2008, п.4.6, табл.1	не менее 0,8	2,1 А	2,0 А	2,2 А		**2,1 А**	**Соотв.**
2. Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м·ч·Па)		не менее 0,010	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	**0,029**	**Соотв.**

Для документов

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
3. Морозостойкость покрытия, циклы		не менее 50	50 / 50 / 50 Трещины, шелушения, вздутия, изменения цвета отсутствуют	**50**	**Соотв.**
- прочность сцепления покрытия с основанием после 50 циклов, МПа (изменение показателя, %)		-	1,7 А / 1,8 А / 1,5 А	**1,7 А (19,0)**	-
4. Условная светостойкость покрытия, %		не более 5	0,63 / 0,63 / 0,63	**0,63**	**Соотв.**
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч		не менее 24	24 / 24 Внешний вид без изменений	**24**	**Соотв.**
Краска фасадная ВД-АК-104 силикатная, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021					
1. Адгезия покрытия к основанию, МПа	СТБ 1197-2008, п.4.6, табл.1	не менее 0,8	3,0 А / 3,0 А / 2,9 А	**3,0 А**	**Соотв.**
2. Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м·ч·Па)		не менее 0,013	0,028 / 0,028 / 0,028 / 0,028 / 0,028	**0,028**	**Соотв.**
3. Морозостойкость покрытия, циклы		не менее 50	50 / 50 / 50 Трещины, шелушения, вздутия, изменения цвета отсутствуют	**50**	**Соотв.**
- прочность сцепления покрытия с основанием после 50 циклов, МПа (изменение показателя, %)		-	2,7 А / 2,6 А / 2,8 А	**2,7 А (10,0)**	
4. Условная светостойкость покрытия, %		не более 5	0,29 / 0,29 / 0,29	**0,29**	**Соотв.**
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч		не менее 24	24 / 24 Внешний вид без изменений	**24**	**Соотв.**
Краска фасадная ВД-АК-105 силиконовая, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021,					
1. Адгезия покрытия к основанию, МПа	СТБ 1197-2008, п.4.6, табл.1	не менее 1,0	2,6 А / 2,5 А / 2,6 А	**2,6 А**	**Соотв.**
2. Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м·ч·Па)		не менее 0,005	0,029 / 0,029 / 0,029 / 0,029 / 0,029	**0,029**	**Соотв.**
3. Морозостойкость покрытия, циклы		не менее 50	50 / 50 / 50 Трещины, шелушения, вздутия, изменения цвета отсутствуют	**50**	**Соотв.**
- прочность сцепления покрытия с основанием после 50 циклов, МПа (изменение показателя, %)		-	2,4 А / 2,1 А / 2,3 А	**2,3 А (11,5)**	-
4. Условная светостойкость покрытия, %		не более 5	0,28 / 0,28 / 0,28	0,28	**Соотв.**

Для документов

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч		не менее 24	24 / 24 Внешний вид без изменений	**24**	**Соотв.**
Краска фасадная ВД-АК-106 для крыш и цоколя, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021,					
1. Адгезия покрытия к основанию, МПа	СТБ 1197-2008, п.4.6, табл.1	не менее 1,0	3,6 А / 3,6 А / 3,5 А	**3,6 А**	**Соотв.**
2. Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м·ч·Па)		не менее 0,005	0,028 / 0,028 / 0,028 / 0,028 / 0,028	**0,028**	**Соотв.**
3. Морозостойкость покрытия, циклы		не менее 50	50 / 50 / 50 Трещины, шелушения, вздутия, изменения цвета отсутствуют	**50**	**Соотв.**
- прочность сцепления покрытия с основанием после 50 циклов, МПа (изменение показателя, %)		-	3,5 А / 3,3 А / 3,4 А	**3,4 А (5,6)**	-
4. Условная светостойкость покрытия, %		не более 5	1,28 / 1,28 / 1,28	**1,28**	**Соотв.**
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч		не менее 24	24 / 24 Внешний вид без изменений	**24**	**Соотв.**
Краска «Universal» водно-дисперсионная, цвет, ТУ BY 193203101.004-2021					
1. Адгезия покрытия к основанию, МПа	СТБ 1197-2008, п.4.6, табл.1	не менее 1,0	2,4 А / 2,4 А / 2,3 А	**2,4 А**	**Соотв.**
2. Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м·ч·Па)		не менее 0,005	0,028 / 0,028 / 0,028 / 0,028 / 0,028	**0,028**	**Соотв.**
3. Морозостойкость покрытия, циклы		не менее 50	50 / 50 / 50 Трещины, шелушения, вздутия, изменения цвета отсутствуют	**50**	**Соотв.**
- прочность сцепления покрытия с основанием после 50 циклов, МПа (изменение показателя, %)		-	2,1 А / 2,0 А / 2,2 А	**2,1 А (12,5)**	-
4. Условная светостойкость покрытия, %		не более 5	0,24 / 0,24 / 0,24	**0,24**	**Соотв.**
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч		не менее 24	24 / 24 Внешний вид без изменений	**24**	**Соотв.**

Испытания провела:
Ведущий инженер НИО
композиционных материалов _____ Н.Н. Божелко

Заключение о результатах испытаний

Образцы: краски фасадной ВД-АК-101, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021; краски фасадной ВД-АК-102 фактурной, белой, ТУ BY 193203101.001-2021; краски фасадной ВД-АК-104 силикатной, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021; краски фасадной ВД-АК-105 силиконовой, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021; краски фасадной ВД-АК-106 для крыш и цоколя, цвет, ТУ BY 193203101.001-2021; краски «Universal» водно-дисперсионная, цвет, ТУ BY 193203101.004-2021, производства ООО «Фарбе Малер Республика Беларусь, испытаны согласно программе испытаний, соответствуют требованиям СТБ 1197-2008 «Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний». Результаты испытаний представлены в таблице 3.

Правило принятия решения: при представлении заключения применялось двоичное заявление для правила простой приёмки согласно ILAC G8:09/2019 «Руководство по правилам принятия решений и заявлениях о соответствии» (защитная полоса=0).

Протокол проверила и выдала заключение:
Заместитель начальника Центра – начальник НИО композиционных материалов Т.Н. Кухта

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Данный протокол оформлен и направлен:
– Центр испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» – 1 экз;
– ООО «Фарбе Малер» – 1 экз;
– Орган по сертификации строительных материалов РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» – 1 экз.
Тиражирование протокола (полное или частичное) возможно только с разрешения начальника ЦИСП РУП «СТРОЙТЕХНОРМ».

РУП «Стройтехнорм» г.Минск
Для документов

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙТЕХНОРМ»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, тел. +375 (17) 317 64 65, факс: +375 (17) 363 61 21

Центр испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» аккредитован Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Аттестат аккредитации № BY/112 1.0494
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13,
тел. +375 (17) 236-54-07, 13@stn.by

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Центра испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ»
_____ В.Н.Полещук
«17» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13(4)-264/22 от «17» августа 2022 г.
(на 4 страницах в 3 экземплярах)

Экз. № 2

Наименование материала (изделия) и ТНПА на продукцию: **Грунтовка ВД-АК-03 глубокого проникновения, ТУ BY 193203101.001-2021; грунтовка ВД-АК-16 Бетонконтакт, ТУ BY 193203101.001-2021; грунтовка «Universal» водно-дисперсионная, ТУ BY 193203101.004-2021**

Изготовитель: **ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь**

Заявитель на проведение испытаний: **ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь, договор от 17.06.2022 № 3569-13/22**

Адрес: **222410, Республика Беларусь, Минская обл., Вилейский р-н, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10**

Место проведения испытаний: **Центр испытаний строительной продукции**

ТНПА на методы испытаний: **ГОСТ 28574-2014, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 19007-73, СТБ 1263-2001, ГОСТ 31939-2012**

Сведения об образцах: **согласно акту отбора образцов**

Отбор образцов для испытаний провели: **представители органа по сертификации строительных материалов и изделий РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» и ООО «Фарбе Малер»**

Акт отбора образцов: **от «03» июня 2022 г №б/н**

Дата получения образцов: **28.06.2022 (рег. № 72.1/22 – №73.3/22)**

Даты проведения испытаний: **28.06.2022-17.08.2022**

1 ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	ТНПА, устанавливающий метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	2	3	4
1	Прочность сцепления покрытия с основанием	СТБ 1263-2001, п.8.9 ГОСТ 28574-2014,	
2	Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 31939-2012	
3	Водородный показатель	СТБ 1263-2008, п.8.19 ГОСТ 28196-89	
4	Время высыхания до степени 3	СТБ 1263-2001, п.8.14 ГОСТ 19007-73	

2 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Учетный номер	Документ о прохождении метрологической аттестации (поверки), срок действия
1	2	3	4
1	Прибор измерительный ПИ-002/1	13-403	Свидетельство о поверке №1- МН0537915-5021 РУП "БелГИМ", с 07.09.2021 до 07.09.2022
2	Штангенциркуль, ШЦ-300	13-24	Свидетельство о калибровке BY 01 № 12082-41 РУП "БелГИМ", с 13.11.2021 до 13.11.2022
3	Измеритель адгезии ПСО-5 МГ4 С	13-386	Свидетельство о госповерке № 1-0277457-4722 РУП "БелГИМ", с 08.04.2022 до 07.04.2023
4	Электропечь лабораторная SNOL 58/350	13-444	Свидетельство о калибровке №106 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси, с 07.12.2021 до 07.12.2024
5	Весы электронные, Sartorius LE 244 S	13-110	Свидетельство о калибровке BY 01 № 0002880-4722 РУП "БелГИМ", с 27.01.2022 до 27.01.2023
6	pH-метр, HANNA-HI 83141	13-318	Свидетельство о госповерке №1- МН0357158-5022 РУП "БелГИМ", с 17.06.2022 до 16.06.2023
7	Набор гирь	13-398	Свидетельство о госповерке № 1-0491694-4722 РУП "БелГИМ", с 05.08.2022 до 04.08.2023
8	Секундомер электронный, Интеграл С-01	13-383	Свидетельство о госповерке №1-МН0528791-4321 РУП "БелГИМ", с 23.12.2021 до 22.12.2022
9	Микрометр гладкий МКЦ	13-34	Свидетельство о госповерке № 1-МН00770636-4122 РУП "БелГИМ", с 05.01.2022 до 04.01.2023

Для документов

Условия проведения испытаний: - температура окружающего воздуха (20±5) °С;
- относительная влажность воздуха (65±5) %

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 3

Наименование объекта испытаний (показатели, единица измерения)	ТНПА, устанавливающий требования к продукции	Нормированное значение	Фактическое значение показателя для образцов			Вывод о соответствии требованиям ТНПА
			частное		среднее (результирующее)	
1	2	3	4		5	6
Грунтовка ВД-АК-03 глубокого проникновения, ТУ BY 193203101.001-2021						
1. Прочность сцепления покрытия с основания, МПа	СТБ 1263-2001, п.5.4, табл.3	не менее 0,8	2,5 А	2,6 А	2,1 А	**2,4 А**	**Соотв.**
2. Массовая доля нелетучих веществ, %		не менее 6,0	10,4	10,4		**10,4**	**Соотв.**
3. Водородный показатель		6,5-9,5	7,4	7,4		**7,4**	**Соотв.**
4. Время высыхания до степени 3, мин		не более 24 ч	15	15	15	**15**	**Соотв.**
Грунтовка ВД-АК-16 Бетонконтакт, ТУ BY 193203101.001-2021						
1. Прочность сцепления покрытия с основания, МПа	СТБ 1263-2001, п.5.4, табл.3	не менее 0,8	2,3 А	2,4 А	2,4 А	**2,4 А**	**Соотв.**
2. Массовая доля нелетучих веществ, %		не менее 6,0	50,0	50,0		**50,0**	**Соотв.**
3. Водородный показатель		6,5-9,5	8,4	8,4		**8,4**	**Соотв.**
4. Время высыхания до степени 3, мин		не более 24 ч	15	15	15	**15**	**Соотв.**
Грунтовка «Universal» водно-дисперсионная, ТУ BY 193203101.004-2021						
1. Прочность сцепления покрытия с основания, МПа	СТБ 1263-2001, п.5.4, табл.3	не менее 0,8	2,6 А	2,1 А	2,3 А	**2,3**	**Соотв.**
2. Массовая доля нелетучих веществ, %		не менее 6,0	6,0	6,0		**6,0**	**Соотв.**
3. Водородный показатель		6,5-9,5	7,0	7,0		**7,0**	**Соотв.**
4. Время высыхания до степени 3, мин		не более 24 ч	10	10	10	**10**	**Соотв.**

Испытания провела:
Ведущий инженер НИО
композиционных материалов _____ Н.Н. Божелко

РУП «Стройтехнорм» г. Минск
Для документов
Центр испытаний строительной продукции

Заключение о результатах испытаний

Образцы: грунтовки ВД-АК-03 глубокого проникновения, ТУ BY 193203101.001-2021; грунтовки ВД-АК-16 Бетонконтакт, ТУ BY 193203101.001-2021; грунтовки «Universal» водно-дисперсионная, ТУ BY 193203101.004-2021, производства ООО «Фарбе Малер, Республика Беларусь, испытаны согласно программе испытаний, соответствуют требованиям СТБ 1197-2008 «Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний». Результаты испытаний представлены в таблице 3.

Правило принятия решения: при представлении заключения применялось двоичное заявление для правила простой приёмки согласно ILAC G8:09/2019 «Руководство по правилам принятия решений и заявлениях о соответствии» (защитная полоса=0).

Протокол проверила и выдала заключение:
Заместитель начальника Центра – начальник НИО композиционных материалов _____ Т.Н. Кухта

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Данный протокол оформлен и направлен:
– Центр испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» – 1 экз;
– ООО «Фарбе Малер» – 1 экз;
– Орган по сертификации строительных материалов РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» – 1 экз.
Тиражирование протокола (полное или частичное) возможно только с разрешения начальника ЦИСП РУП «СТРОЙТЕХНОРМ».

РУП «Стройтехнорм» г. Минск
Для документов
Центр испытаний строительной продукции